

ACRICEM

Rasante cementizio universale

CARATTERISTICHE GENERALI:

Collante in pasta di tipo composto, realizzato con copolimeri sintetici in emulsione acquosa, cariche silicee selezionate ed additivi.

Utilizzato per rasature semplici o armate con rete in fibra di vetro, sia per interni che per esterni; oppure per l'incollaggio di lastre di polistirolo nella realizzazione di isolamenti termici a "cappotto", sia per la successiva rasatura con affogamento della rete. ACRICEM offre un'ottima adesione sia su fondi nuovi sia vecchi. Il prodotto una volta applicato è dotato di buona traspirabilità e idrorepellenza, facile da applicare.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE:

Miscelare con cemento Portland 325 o altro cemento di buona qualità evitando la formazione di grumi nel rapporto di 10:4 (in peso: 40% di cemento). Pulire il supporto da qualsiasi traccia di sporco e se l'intonaco è sfarinabile applicare un opportuno Primer. Miscelare ACRICEM in pasta con il 30-40% minimo di cemento Portland 325, utilizzando un agitatore meccanico. Stendere la malta con spatola su un lato del pannello isolante e quindi applicarlo sulla parete. Stendere verticalmente la rete con un accavallamento di almeno 15 cm. e coprirla con la malta utilizzando una spatola d'acciaio fino ad ottenere una superficie piana, sulla quale rete risulti perfettamente annegata.

Avvertenze per l'applicazione:

❖ Non applicare a temperature inferiori ai 6 °C e superiori ai 35 °C. Evitare l'applicazione del prodotto sotto l'azione diretta del sole, dopo l'applicazione le superfici esterne devono essere protette dalla pioggia sino ad essiccazione completa, che normalmente avviene dopo circa 24/36 ore ad una temperatura di 20 °C.

❖ Conservare il prodotto al fresco e al riparo dal gelo.

❖ L'applicazione su pareti con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, per tanto è necessario di un intervento di risanamento.

In presenza di muffe, alghe o muschi è necessario un trattamento preventivo con soluzione risanante ABT 90.

APPLICAZIONE:

Stendere la malta con spatola su un lato del pannello isolante e quindi applicarlo sulla parete. Stendere verticalmente la rete con un accavallamento di almeno 15 cm. e coprirla con la malta utilizzando una spatola d'acciaio fino ad ottenere una superficie piana, sulla quale la rete risulti perfettamente annegata.

VOCE DI CAPITOLATO:

RASANTE CEMENTIZIO UNIVERSALE tipo ACRICEM dalla ditta Colorificio Ideal Color. realizzato con copolimeri sintetici in emulsione acquosa, cariche silicee e additivi. Idoneo per rasature su supporti minerali e per applicazioni di sistemi "a cappotto".

Peso specifico: 1.600 g / l

Lavorabilità: 2/3 ore a 20 °C

Essiccazione a 20 °C.: 24/36 H

Consumo: 3 Kg / m²circa

Dati Tecnici	
Peso specifico	1.600 g / l
Viscosità a 20 °C. Brookfield a	22000cps ± 1.000 cps
Residuo secco	60 ± 1 %
Colore	Pronta consegna grigio su ordinazione bianco
Confezione	Latte da 22 kg.
Lavorabilità	2/3 ore a 20 °C
Essiccazione a 20 °C.	24/36 ore

Consumo	
ACRICEM	3 Kg / m ² circa