

ACRIFUND

Fondo aggrappante

CARATTERISTICHE GENERALI:

ACRIFUND è un prodotto impermeabilizzante altamente elastico e tenace allo stesso tempo, con ottimo potere legante nei confronti dell'armatura in fibra. La sua particolare composizione, la totale assenza di pigmenti e agenti rigonfianti, gli permette di saturare ed impregnare perfettamente la fibra rendendo trascurabile la dannosissima formazione di bolle di aria nel sistema. Filma perfettamente ad una temperatura compresa tra i +5 C° e +30 C°, non teme il fenomeno gelo/disgelo.

PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE:

Per ottenere un sistema omogeneo e saturo in ogni suo punto, la stesura va effettuata a rullo. È sconsigliata l'applicazione a spruzzo, perché per tale sistema bisognerebbe diluire eccessivamente l'Acrifund; in fase di applicazione tale operazione comporta la stesura di più mani ed inoltre se la pressione del sistema spruzzante non è più che ottimale potrebbe verificarsi un parziale "galleggiamento" dell'armatura.

Avvertenze per l'applicazione:

- ❖ Non applicare a temperature inferiori ai 6 C° e superiori ai 35 C°. Evitare l'applicazione del prodotto sotto l'azione diretta del sole, dopo l'applicazione le superfici esterne devono essere protette dalla pioggia sino ad essiccazione completa, che normalmente avviene dopo circa 24/36 ore ad una temperatura di 20 C°.
- ❖ Conservare il prodotto al fresco e al riparo dal gelo.
- ❖ L'applicazione su pareti con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, per tanto è necessario di un intervento di risanamento.

In presenza di muffe, alghe o muschi è necessario un trattamento preventivo con soluzione risanante ABT 90.

VOCE DI CAPITOLATO:

Fondo aggrappante altamente elastico con ottimo potere legante nei confronti di armature in fibra tipo ACRIFUND della ditta Colorificio Ideal Color Srl

Dati Tecnici

Peso specifico	1,00
Viscosità a 20 C°. Brookfield a	6000
Diluizione	Max 5% con acqua
Colore	Neutro
Confezione	Latte da 18 Kg
Essiccazione a 20 °C.	6-8 ore

Consumo

ACRIFUND	1-1,5 Kg per mq circa varia in base alla grammatura della fibra usata
----------	---