

## **ARIANNA**

**Idropittura per interno anticondensa  
Termoisolante, fonoassorbente e antimuffa.**

### **CARATTERISTICHE GENERALI:**

Idropittura per interno anticondensa, antimuffa, termoisolante e fonoassorbente. Le microsferi di vetro cave, presenti nel prodotto, creano sul supporto un sistema multiplo "vetro - aria - vetro", che nei mesi freddi riduce il passaggio di calore verso l'esterno trattenendolo all'interno; allo stesso modo, nei mesi caldi riduce il passaggio del calore dall'esterno all'interno. Le microsferi conferiscono al prodotto, caratteristiche d'isolamento anche termoacustico.

L'aggiunta d'additivi antimuffa ad ampio spettro d'azione previene ed impedisce l'attacco e la proliferazione delle spore funginee.

E' un prodotto particolarmente indicato per locali soggetti a condensa ed in ogni caso per tutti gli ambienti nei quali si desidera migliorare il comfort, in quanto attutisce i rumori, protegge dalla muffa e riduce lo scambio termico interno/esterno.

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE:**

#### ❖ MURI NUOVI:

Spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere o di sporco; stuccare eventuali imperfezioni, lasciare asciugare completamente e applicare una mano di FONDO ARIANNA. Lasciare trascorrere 4-6 ore, ed applicare due mani di ARIANNA.

#### ❖ MURI GIA' PITTURATI:

Su muri buone condizioni e con pitture ben ancorate:

Applicare due mani di ARIANNA.

Su muri a calce o a tempera:

Spazzolare e asportare la vecchia pittura, stuccare le imperfezioni e dopo procedere come per il muro nuovo.

Su muri con presenza di muffe:

Asportare la muffa inerte, disinfettare le pareti, con la nostra soluzione ABT, stuccare le imperfezioni e procedere come per il muro nuovo.

### **APPLICAZIONE:**

Può essere applicato a pennello o rullo; diluire il prodotto con il 15-20% di acqua per la finitura a pennello e un 10-15% per la finitura a rullo.

### **Avvertenze per applicazione:**

Non applicare ARIANNA con temperature del supporto inferiore a + 5° C o superiore a + 35° C. Conservare il prodotto in ambienti freschi e non diluito.

### **VOCE DI CAPITOLATO:**

Idropittura per interno anticondensa, antimuffa termoisolante e fonoassorbente; additivato con particolari microsferi cave di vetro tipo pittura ARIANNA della ditta Colorificio Ideal Color.

Peso specifico a 20 C°: 0,75 ± 0,05

Applicazione: Pennello o rullo

Consumo: Kg. 0,200 per mq / 2 mani

<b>Dati Tecnici</b>	
Peso specifico a 20 C°	0,75 ± 0,05
Aspetto	Opaco
Colori	Pronta consegna bianco; su ordinazione tinte di Ns. cartella.
Applicazione	Pennello o rullo
Diluente	Acqua potabile
Essiccazione	4 - 6 ore Sovrapplicazione dopo 8 ore.
Consumo	Kg. 0,200 per mq / 2 mani.



Colorificio

**IDEAL COLOR**<sup>S.R.L.</sup>

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle Nostre esperienze e delle accurate analisi di laboratorio. Sarà pertanto cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto. Comunque il Nostro servizio tecnico è a Vostra completa disposizione per ogni eventuale suggerimento.