

SCHEMA TECNICA

CORTINA

Rivestimento a spessore

CARATTERISTICHE

GENERALI:

Rivestimento a spessore per esterno con particolare effetto circolare graffiante a base di resine sintetiche pregiate, sabbie silicee, polveri di quarzo e ossidi di ferro.

Idoneo su superfici murali a calce, intonaco a malta, cemento, cemento composto, pietra arenaria.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE:

❖ INTONACI NUOVI:

Assicurarsi che l'intonaco sia ben pulito, asciutto e stagionato per almeno 5-6 settimane. Applicare una mano di fondo di colore simile al rivestimento cortina.

❖ INTONACI VECCHI:

Pulire accuratamente l'intonaco asportando le parti degradate, ripristinare possibilmente con un tipo d'intonaco simile al vecchio, far stagionare almeno 5-6 settimane e dopo applicare una mano di Fondo di colore simile al rivestimento cortina su tutta la superficie.

❖ INTONACI GIÀ PITTURATI:

Asportare ogni traccia di vecchia pittura non aderente, ripulire accuratamente da polvere e sporcizia, controllare che il muro sia completamente asciutto, ripristinare eventuali parti con ns rasante cementizio ACRICEM, lasciare asciugare almeno 12 ore, quindi applicare una mano di FONDO di colore simile al rivestimento CORTINA.

APPLICAZIONE:

Stesura con frattoni in ferro; finitura con frattoni in plastica.

Avvertenze per applicazione:

Non applicare su pareti calde o esposte al sole, su pareti bagnate, o sotto la pioggia, in presenza di forte vento, a temperature inferiori ai 5 C° o + 35 C°.

Conservare il prodotto al fresco e al riparo dal gelo. La durata del prodotto nel contenitore originale è di 12 mesi. Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in un unico lotto di produzione onde evitare diversità di tinta che sono tecnicamente possibili per ordini successivi.

VOCE DI CAPITOLATO:

Rivestimento a spessore per esterno con effetto graffiante circolare a base di quarzo e pregiate resine sintetiche, tipo CORTINA della ditta Colorificio Ideal Color. Particolarmente indicato su zone marine per la sua ottima resistenza alla salsedine e per ambienti ad alto tasso di inquinamento.

Idoneo su superfici murali a calce, intonaco a malta, cemento, cemento composto, pietra arenaria.

Consumo: Kg. 1,8-2 /mq

Peso specifico: 1,700 kg./Lt. +/- 0,5%

Essiccazione: 24 ore

Dati Tecnici	
Peso specifico	1,700 kg./Lt. +/- 0,5%
Confezioni	Latte da kg.28
Colori	Tinte di cartella.
Essiccazione	24 ore al tatto e in profondità.
Conservazione	Circa 12 mesi (in ambienti bene asciutti).
Permeabilità al vapore acqueo.	Ottima

Consumo	
CORTINA FINE	Kg. 1,8-2 /mq