

SCHEMA TECNICA

EUROSIL

Rivestimento ai silicati

CARATTERISTICHE

GENERALI:

Rivestimento murale continuo per esterno a base di silicati inorganici. Idoneo per superfici minerali come intonaco a calce, intonaco a malta, cemento, cemento composto, pietra arenaria. Non sono idonee le superfici in gesso, cartongesso, i rivestimenti plastici, le idropitture, gli smalti. In questi casi è necessario rimuovere il vecchio film, in modo da evidenziare il supporto minerale.

E' un prodotto particolarmente studiato per il restauro dei centri storici.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE:

❖ Superfici murali nuove:

Accettarsi che il supporto abbia almeno 6 settimane di stagionatura. Pulire la superficie asportando ogni traccia di polvere, grasso e parti poco aderenti. Controllare che il muro sia completamente asciutto, applicare quindi una mano di FONDOSIL, lasciar trascorrere 12 ore e quindi procedere con l'applicazione di EUROSIL RULLATO.

❖ Superfici murali già pitturate e parzialmente degradate:

Asportare ogni traccia di vecchia pittura aderente e non, ripulire accuratamente da polvere e sporcizia, controllare che il muro sia completamente asciutto, quindi procedere all'applicazione di una mano di FONDOSIL.

Avvertenze per applicazione:

Non applicare su pareti calde o esposte al sole, su pareti bagnate, o sotto la pioggia, in presenza di forte vento, a temperature inferiori ai 5 C°. Proteggere gli infissi, i marmi e i vetri perché possono essere danneggiati dall'azione corrosiva del Silicato. Conservare il prodotto al fresco e al riparo dal gelo. La durata del prodotto nel contenitore originale e alla temperatura predetta è di 6 mesi. Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in un unico lotto di produzione, per evitare diversità di tinte che sono tecnicamente possibili per ordini successivi.

❖ Prodotto unicamente ad uso professionale, il prodotto è formulato secondo quanto previsto dalla norma DIN 18363.

❖ L'applicazione con efflorescenza saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, per tanto si necessita di un intervento di risanamento.

In presenza di muffe, alghe o muschi è necessario un trattamento preventivo con soluzione risanante ABT 90.

APPLICAZIONE:

Può essere applicato a pennello o rullo; E' consigliabile diluire il prodotto con FONDOSIL o eventualmente solo con acqua potabile.

VOCE DI CAPITOLATO:

Rivestimento murale ai silicati tipo EUROSIL della ditta Colorificio Ideal Color S.r.l. per esterno a base di silicati inorganici. Idoneo per superfici minerali come intonaco a calce, intonaco a malta, cemento, cemento composto, pietra arenaria.

E' un prodotto particolarmente studiato per il restauro dei centri storici.

Peso specifico: 1,750 Kg/Lt. +/- 0,5%

Eurosil Rullato: Kg 0.250/m² per una mano.

Dati Tecnici	
Peso specifico	1,550 Kg/Lt. +/- 0,5%
Colore	Tinte di ns. cartella
Confezione	Latte da 20 kg.

Consumo	
Eurosil Rullato	Kg 0.250/m ² per una mano.

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle Nostre esperienze e delle accurate analisi di laboratorio. Sarà pertanto cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto. Comunque il Nostro servizio tecnico è a Vostra completa disposizione per ogni eventuale suggerimento.