

# SETALUX

**Idropittura superlavabile ideale per tinte forti**
**CARATTERISTICHE**
**GENERALI:**

Pittura di qualità superiore per interno/esterno, a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, preparata con prodotti accuratamente selezionati, che rendono il prodotto la sintesi di una pittura ed uno smalto idrosolubile. Tutto ciò conferisce al prodotto una stabilità di tinta eccezionale, ottima copertura e resa, bassa ritenzione di sporco, smacchiabile, alta impermeabilità all'acqua.

Grazie all'impiego di cariche finissime e di resine pregiate, il prodotto applicato presenta un effetto morbido e vellutato.

**Particolarmente indicata per la realizzazione di tinte forti per ambienti interni**

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE:**
**MURI NUOVI:**

Spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere sporca; stuccare eventuali imperfezioni (fori, crepe, cavillature), lasciare asciugare completamente ed applicare una mano di isolante all'acqua. lasciare trascorrere 4/6 ore, ed applicare due mani di Setalux

**MURI GIA' PITTURATI:**

Se la pittura esistente è una tempera è consigliabile asportarla completamente, stuccare le imperfezioni e quindi applicare una mano di isolante all'acqua. Se la pittura esistente è una buona lavabile, ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, applicare una mano di isolante e quindi procedere alla pitturazione.

Su muri con presenza di muffe:

Asportare la muffa inerte, disinfettare le pareti, con la nostra soluzione ABT, stuccare le imperfezioni e procedere come per il muro nuovo applicando Una mano di fissativo antibatterico RESINPLUS ABT.

**Avvertenze per applicazione:**

Non applicare SETALUX con temperature del supporto inferiore a + 5° C o superiore a + 35° C.

Conservare il prodotto non diluito a temperature comprese tra i +5 C° e + 35 C°.

**VOCE DI CAPITOLATO:**

Idropittura lavabile per interno idoneo per tinte forti tipo SETALUX della ditta Colorificio Ideal Color. Ottimo potere coprente, altissimo punto di bianco, buona resistenza agli agenti atmosferici, allo sfregamento ed al lavaggio, eccellente pennellabilità.

Peso specifico: 1.66± 50 g / l

Consumo: Kg 0,200 x mq/ 2 mani

Dati Tecnici	
Essiccazione	4-6 ore a 20°C
Lavabilità	> 16000 colpi di spazzola metodo Gardner.
Consumo	Mq/l 10-12 x mano
Applicazione	Con pennello, rullo o spruzzo
Colore	Su ordinazione, tinte di nostra cartella.
Confezione	Latta da kg. 18

Diluizione con acqua	
A rullo	5/10% con I e II mano
A pennello	5/10% con I e II mano