

SCHEMA TECNICA

EUROSIL CORTINA

Rivestimento a spessore ai silicati

CARATTERISTICHE

GENERALI:

Rivestimento a spessore per interno ed esterno con particolare effetto circolare graffiante a base di silicati inorganici. Idoneo su superfici minerali con intonaco a calce, intonaco a malta, cemento, cemento composto, pietra arenaria. Non sono idonee le superfici in gesso, cartongesso, i rivestimenti plastici, le idropitture, gli smalti. In questi casi è necessario rimuovere il vecchio film, in modo da mettere a nudo il supporto minerale.

È un prodotto particolarmente studiato per il restauro dei centri storici.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE:

❖ **INTONACI NUOVI:**

Assicurarsi che l'intonaco sia ben pulito, asciutto e stagionato per almeno 5-6 settimane. Applicare una mano di fondo ai silicati di colore simile al rivestimento cortina.

❖ **INTONACI VECCHI:**

Pulire accuratamente l'intonaco asportando le parti degradate, ripristinare possibilmente con un tipo d'intonaco simile al vecchio, far stagionare almeno 5-6 settimane e dopo applicare una mano di fondo ai silicati di colore simile al rivestimento cortina su tutta la superficie.

❖ **INTONACI GIA' PITTURATI:**

Asportare la vecchia pittura con sabbiatura, sverniciatura o spazzolatura, applicare quindi una mano di fondo ai silicati di colore simile al rivestimento cortina.

APPLICAZIONE:

Stesura con frattoni in ferro; finitura con frattoni in plastica per la decorazione.

Avvertenze per applicazione:

Non applicare su pareti calde o esposte al sole, su pareti bagnate, o sotto la pioggia, in presenza di forte vento, a temperature inferiori ai 5 °C. Proteggere gli infissi, i marmi e i vetri perché possono essere danneggiati dall'azione corrosiva del Silicato. Conservare il prodotto al fresco e al riparo dal gelo. La durata del prodotto nel contenitore originale e alla temperatura predetta è di 6 mesi.

Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in un unico lotto di produzione onde evitare diversità di tinte che sono tecnicamente possibili per ordini successivi.

VOCE DI CAPITOLATO:

Rivestimento a spessore per esterno ed interno con effetto graffiante circolare a base di silicati di potassio tipo EUROSIL CORTINA dalla ditta Colorificio Ideal Color S.r.l.

Dati Tecnici	
Peso specifico	1,750 Kg/Lt. +/- 0,5%
Colori	Tinte di cartella
Essiccazione	24 ore
Conservazione	Circa 10 mesi, posto su bancali e ambienti asciutti.
Permeabilità al vapore acqueo	Ottima

Consumo	
CORTINA FINE	Kg. 1,800/mq
CORTINA GROSSA	Kg. 2,400/mq